



GTI 166

Szpachla lekka poliestrowa

Data: 01-10-2024

OPIS:

Dzięki swojej kremowej konsystencji i delikatnej strukturze świetnie się rozprowadza i doskonale szlifuje. Może być używana zarówno jako szpachlówka wypełniająca jak i wykończeniowa. Charakteryzuje się łatwą aplikacją, szybkim czasem schnięcia oraz łatwością szlifowania.

CECHY FIZYCZNE:

Rodzaj:	Poliester	
Kolor:	Żółty	
Ciężar właściwy:	1,0 kg/l w 20°C	
LZO:	25 g/l	Mieszanki

PRODUKTY POMOCNICZE




UTWARDZACZ PBO

POWIERZCHNIA DO APLIKACJI

Stal, elektrocynk, stal ocynkowana, aluminium, powierzchnie poliestrowe.
Kiedy wymagana jest bardzo dobra ochrona antykorozyjna aplikuj na epoksyd.
Nie aplikuj na termoplastik i wash primer.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI




- 1 - Identyfikacja powierzchni.
- 2 - Proces.

PROCES		Stal	Aluminium	Electrocynk	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	Odtłuszczacz	✓	✓	✓	✓






GTI 166 Szpachla lekka poliestrowa

Data: 01-10-2024

1 – APLIKACJA

	 WAGOWO		
10°C	100:2	7'	30'
20°C		5'	20'
30°C		4'	15'

2 – SZLIFOWANIE

	 CZAS		 ORBIT		
	5 min	WSTĘPNE	7 – 5 mm	P120	P80
	ODLEGŁOŚĆ				P150
	80 cm	KOŃCOWE	5 – 3 mm	P220	P240
	MAX TEMP.				
	80°C				

UWAGI

Nie używaj więcej utwardzacza niż jest to wskazane.
Szpachla musi być odizolowana przez aplikacją lakieru.
Szpachle poliestrowe nie utwardzają się w temperaturze poniżej +5 °C.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Oczyść szpachelkę przy użyciu rozcieńczalnika przed tym jak produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora. ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.